

Linea speed



Fondo e vernice trasparente acrilici bicomponenti

- Essiccazione ultra rapida
- Elevato contenuto di sostanze solide



**INNOVATING
SURFACES FOR
CAR REFINISH**

VERNICE TRASPARENTE ULTRA RAPIDA UHS

Vernice trasparente acrilica bicomponente, non ingiallente, di eccellente qualità, ad alto contenuto di sostanze solide (contenuto di COV inferiore a 420 gr/litro), dotata di essiccazione ultrarapida.



Rapporto di catalisi: 2:1 in volume
Induritore B: 4376 STANDARD UHS

- Essiccazione ultrarapida
- Iningiallente
- Basso voc: inferiore a 420gr/l.

Caratteristiche

Aspetto	brillante > 95 Gloss 60°
Pot life	30 - 40 min
Fuori polvere	15 min
Maneggiabile	1 h
Lucidabile	3 h
Essiccazione a forno	non necessaria/sconsigliata
Spessori consigliati	45 - 50 µm secchi
→ Diluizione	max 5% con 1653 DIL PER ACR.
→ Resa	8 - 9 m²/l con 2 strati

Speedprimer

FONDO ACRILICO BICOMPONENTE ULTRA RAPIDO

Fondo per applicazione a spruzzo, caratterizzato da elevatissima rapidità di essiccazione, elevato contenuto di sostanze solide, alto potere riempitivo, buona carteggiabilità, applicabile su lamiera in ferro, stucchi poliestere e vecchie vernici indurite. Il bassissimo assorbimento e l'ottimo potere ancorante garantiscono film finali di smalto perfettamente lisci, brillanti, saldamente aderenti al supporto.



Rapporto di catalisi: 5:1 in volume
Induritore B: 4537 IND PER SPEED PRIMER-GP 1000

- Elevatissima rapidità di essiccazione
- Elevato contenuto di sostanze solide
- Alto potere riempitivo

Caratteristiche

Pot life	25 min
Secco al tatto	45 min
Carteggiabile	3 h
Essiccazione a forno	10 - 15 min a 60°C
Spessori consigliati	80 - 120 µm secchi
→ Diluizione	5-10% in peso con 1653 DIL PER ACR., 1648 DIL PER ACR. LENTO
→ Resa	3 - 4 m²/l con 2 strati

RIVENDITA AUTORIZZATA



IMPAC S.p.A. Unipersonale - Via Crevada, 9/E
31020 San Pietro di Fioletto TV - ITALY
T +39 0438 4548
F + 39 0438 454915
info@impa.it - www.impa.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l.