

3555 MAXIMO VERTICALE

EPOXI-VINILÉSZTER TIXOTRÓP MASZTIX



Épület



Kétkomponensű



spatulával



Száraz csiszolható



Nedvesen csiszolható

Leírás és használat

Tixotróp, erősen tapadó epoxi-vinilészter masztix, alkalmas gránit, márvány és kő ragasztására.

Egyesíti a poliészter gitt gyorsaságát és könnyű használhatóságát az epoxi módosításnak köszönhetően jó kémiai és mechanikai ellenálló képességgel.

A MAXIMO VERTICAL alkalmas minden fajta kő ragasztására, hegesztésére és fugázására.

Időjárásállóságának köszönhetően kültéri felületeken is használható.

Felületelőkészítés

A kezelendő felület száraz, tiszta, pormentes, zsírtól és viasztól mentes legyen.

Speciális esetekben kérjük, forduljon MŰSZAKI TANÁCSADÁSUNKHOZ.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- spatulával

A termék elkészítése:

Adja hozzá az edzőt a gitthez a kívánt szobahőmérsékletnek és gélidőnek megfelelően.

Felhordási mód:

A két komponenst alaposan keverje össze, amíg egységes állagú keveréket nem kap.

Úgy vigye fel, hogy a termék jól tapadjon a felületre, enyhe nyomást gyakorolva a spatulára.

A masztix géppel csiszolható, és ugyanazokkal a szerszámokkal kezelhető, amelyeket a közmegmunkálásnál használnak.

Tárolási stabilitás

A termék 12 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	fehér, bézs
Edző	fehér paszta 4000 1015 cikksz. (tubusban)
A termék megjelenése	tixotróp paszta
Kötőanyag tulajdonság	epoxi-vinilészter gyanták keveréke
Fajsúly "A" rész	1,58 kg/l ($\pm 0,03$)
Keverési arány	100 „A” rész + 2 ÷ 3 „B” rész súlyban
Fazékidő	7-9' 2 súlyrész 4000 cikkszámú edzővel 100 "A" részre számítva.
Teljes polimerizáció	2 óra múlva
Csiszolható	2 óra elteltével, közepes vastagság esetén
AFNOR NF T 36-005 besorolás	IV. család – 3. kategória
Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.	

Figyelmeztetések

- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt hígító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

Alkalmazása +10°C hőmérséklet alatt nem ajánlott.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.