

2013 BUMPER TX SPRAY

TINTA TEXTURADA MONOCOMPONENTE, SEMI-MATE, PARA PÁRA-CHOQUES E FAIXAS LATERAIS DE PLÁSTICO



Descrição e aplicações

Produto à base de resinas acrílicas que se caracteriza por uma secagem rápida, elevada aderência e excelente resistência às intempéries e às lavagens.

Excelente aderência na maioria dos materiais plásticos utilizados no fabrico de pára-choques de automóveis (polipropileno, policarbonato, ABS, Pócan, Xenoy, poliuretano rígido, poliéster reforçado com fibra de vidro, etc., com a única exceção do polietileno e das misturas que o contêm).

Preparação do suporte

A superfície a ser tratada deve estar seca, limpa, sem manchas de óleo ou alcatrão e sem resíduos de barro.

Limpe a peça com um pano embebido em ANTISILICONE cód. 1618 para eliminar resíduos de silicone ou cera de polimento.

Aplicação

Método de aplicação:

- Pulverizar a 25-30 cm da superfície.

Preparação do produto:

Agitar bem o recipiente durante 2 minutos antes da utilização.

Espessuras aconselhadas:

50-100 µm secas.

Não é necessário aplicar em camadas espessas.

Repintura:

Após 4 a 6 horas.

Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 12 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor.

Caratteristiche Tecniche

Cor	Black Plus - Cinza Escuro
Brilho	acetinado
Rendimento pratico indicativo	0,5 a 0,8 m ² com lata de spray, dependendo da espessura aplicada.
Ar seco	30 minutos, ao toque
Com uma espessura de 50 a 100 µm	8 horas, em profundidade
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. B/e, BS: COV máximo 840 g/l Produto COV < 840 g/l
Classificação AFNOR NF T 36-005	Família I - Categoria 7b1
Os dados são registados à temperatura de 20°C e U.R. de 65%.	

Observações

- Apenas para uso profissional.
- Consulte sempre a ficha de segurança dos produtos indicados.
- Os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não devem ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/diluyente ou solvente de lavagem deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação nacional.
- Eliminar o produto/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.technica@impa.it.