



0626 RUBBER PAINT

GAINE IMPERMÉABLE ÉLASTIQUE



Les «plus» produits

→ Le produit est conforme aux exigences CAM 2025 pour une utilisation en extérieur

Description et application

RUBBER PAINT est une gaine imperméabilisante formulée avec des résines à dispersion dans l'eau dont sa principale caractéristique est une flexibilité très élevée.

Caractérisée par un accrochage optimal, RUBBER PAINT est utilisée pour imperméabiliser et protéger des structures en béton, toits et terrasses.

Le produit est également conforme aux exigences d'attribution prévues par le décret ministériel du 24 novembre 2025 (CAM 2025 Edilizia): entreprise certifiée ISO 14001.

Préparation du support

SURFACES MURALES:

Le support doit être dur, non pulvérulent et propre (sans graisse, huile ou autres agents contaminateurs).

En cas de surfaces détériorées, enlever toutes traces de vieilles peintures non adhérentes et d'éventuelles efflorescences.

En présence de moisissures ou d'algues, traiter le support avec DECISO réf. 0610.

Sur enduit, niveler les imperfections avec un enduit de lissage adapté et laisser les parties traitées sécher et se stabiliser.

Sur enduit neuf, farinant ou très absorbant, sur retouches, anciennes peintures farinantes appliquer une couche de fixateur isolant solvanté CLIM-O-PAINT PRO code 1004, ou SUPERFIX à l'eau cod. 0010, pour uniformiser l'absorption du fond.

Sur les surfaces avec des fissures ou des craquelures, l'application d'une maille ou d'une bande en fibre de verre entre la première et la deuxième couche de RUBBER PAINT est recommandée.

Mise en œuvre

Méthode d'application:

- pinceau
- rouleau
- airless

Préparation du produit:

Mélanger jusqu'à l'obtention d'une couleur et d'une consistance uniformes.

Dilution:

5% d'eau max en poids/en volume.

Recouvrable:

Attendre 8-10 heures entre les deux applications.

Stabilité de stockage

CRAINT LE GEL. Conserver le produit en magasin à température entre + 5 et 35°C.

Le matériau, s'il est stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine intact, a une durée de conservation de 24 mois. Vérifiez la durée de vie du produit en vous référant au lot de production indiqué sur l'emballage. Le numéro de lot est composé de huit caractères numériques dont les quatre premiers chiffres identifient l'année et le mois de production. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques techniques

Couleur	blanc-gris
Nature du liant	résine acrylique à dispersion aqueuse
Aspect du film sec	satiné
Masse volumique	1,36 kg/l (± 0,03)
Viscosité	20005 - 30000 mPa.s Brookfield rpm 10 s 5
Épaisseurs recommandées	minimum 600 µm à sec égal à 1 mm humide, comme couche d'imperméabilisation
Séchage à l'air (20°C)	30 minutes. hors poussière
	2 heures. au toucher
	8 heures, sec à coeur
Perméabilité à l'eau	classe III (faible), $W < 0,1 \text{ kg(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ (EN 1062-3)
Perméabilité à la vapeur d'eau	classe II (moyen), da 0,14 a 1,4 Sd(m) (EN ISO 7783-2)
Rendement pratique indicatif *	0,8-1 m²/l en deux couches.
Valeur limite UE pour le contenu en COV (Directive 2004/42/CE)	Cat. A/i, PA: COV max 140 g/l COV produit < 140 g/l
* Le rendement peut varier en fonction de la rugosité et de l'absorption du support, ainsi que du système d'application adopté.	
Les données sont mesurées à une température de 20 °C.	

Recommandations

- Produit conseillé à un utilisateur expert.
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- Les solvants ou les diluants utilisés pour le lavage des outils et les éventuels résidus de produits ne doivent pas être rejetés dans l'environnement ou dans les égouts domestiques. La mise au rebut du récipient/produit/diluant ou solvant de lavage doit être effectuée conformément à la réglementation nationale.
- La température du support et de l'environnement doivent être entre + 5 et 35°C.
- Livrer la quantité de produit nécessaire à l'exécution d'un ouvrage.
- Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières disponibles sur le marché, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier.

Ne pas appliquer en cas de taux d'humidité très élevés, exposition directe à la pluie, ou avec H.R. excédant 75%. Une fois appliqué en extérieurs le produit doit être protégé avec des bâches pour au moins 48 heures, jusqu'à séchage complet.

Les données indiquées ci-dessus sont fournies pour faciliter l'utilisation des produits de la part de nos clients, mais n'impliquent aucune responsabilité d'IMPA S.p.A. pour les applications réalisées en dehors de son contrôle. Pour plus d'amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE e-mail assistenza.tecnica@impa.it.