

0591 KUBO *light*

SPACHTELKLEBER LEICHT AUF ZEMENTBASIS FÜR
DAS WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM IMPAENERGY



Siehe Warnhinweise

Beschreibung und Verwendung

Mit Polystyrol-Leichtzuschlag versetzter Klebstoff auf Weißzementbasis, zum Verkleben und Spachteln von Dämmplatten aus EPS, aus Steinwolle und Calciumsilikathydrat.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss frei von Staub, Schmutz usw. sein. Eventuelle Öl-, Fett-, Wachsrückstände usw. müssen präventiv entfernt werden.

Anwendung

Jedem 20-kg-Sack KUBO LIGHT 5,2-5,6 Liter sauberes Wasser begeben und mit dem Rührquirl über einen Zeitraum von nicht mehr als 3 Minuten anmischen, und zwar bis zum Erhalt der gewünschten Konsistenz.

Das angerührte Material innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.

Zum Verkleben der Dämmplatten wird das Produkt vollflächig oder mit der Randwulst-Punkt-Methode aufgetragen, die Platten werden versetzt angebracht und es ist darauf zu achten, dass dies passgenau und bündig erfolgt; anschließend werden sie mechanisch mittels Dübel befestigt.

Die Oberfläche verspachteln und ein alkalibeständiges Glasfasergewebe mit EAD 040016-00-0404 Zertifizierung einbetten; dabei ist darauf zu achten, dass die Gewebekbahnen an den Anschlussstellen um mindestens 10 cm überlappen.

Zum Verspachteln wird das Material in einer Schichtstärke von 5-10 mm aufgebracht.

Bei der maschinellen Verarbeitung können Putzmaschinen des Typs PFT, TURBOSOL oder dergleichen verwendet werden. Die Endbeschichtung erfolgt frühestens 2/3 Wochen nach der Verspachtelung, wobei nach vorherigem Auftragen eines spezifischen Fixiergrunds oder einer pigmentierten Grundierung eine Kunstharz-, Acryl-Siloxan-, Siloxan- oder Silikatbeschichtung aufgebracht wird.

Lagerbeständigkeit

Im Trockenen nicht länger als 12 Monate lagern. Es fürchtet Feuchtigkeit. Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Qualität

KUBO LIGHT wird im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert. Die verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig ausgesucht und einer strengen Prüfung unterzogen.

Technische Eigenschaften

Farbe	weiß
Bindemittel	Zementgebundenes
Spezifisches Trockengewicht	ca. 1.000 kg/m ³
Anmachwasser	26-28 %
Korngröße	< 1,4 mm
Ergiebigkeit bei vollflächiger Verklebung oder mit der Randwulst-Punkt-Methode	2,8 - 5,5 kg/m ²
Ergiebigkeit gespachtelt	ca. 1,1 kg/m ² pro mm Schichtstärke
Spachtelschichtstärke	5-10 mm
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 3,5 N/mm ²
Dampfdiffusionswiderstandszahl (EN 1015-19)	$\mu = 19$ (Messwert)
Kapillare Wasseraufnahme (EN 1015-18)	W2
Wärmeleitfähigkeit (EN 1745)	$\lambda = 0,31$ W/m·K (Tabellenwert)
Entspricht der Norm EN 998-1	GP-CSII-W2
Brandverhalten	A2-s1,d0

Hinweise

- **Das Produkt enthält synthetische Polymermikropartikel (SPM).**
- **ISTRUZIONI PER PREVENIRE I RILASCI DI MICROPARTICELLE DI POLIMERI SINTETICI NELL'AMBIENTE**
- **Gemäß der Verordnung (EU) 2023/2055 sind die folgenden Anweisungen zu befolgen, um die Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden.**
- Használat és alkalmazás során kerülje a termék véletlen környezetbe, különösen a talajba, csatornába és szennyvízbe jutását. Vigye fel a terméket a kezelendő alkatrészekre.
- A maradék terméket az eredeti csomagolásban tárolja, és légmentesen záródó tartályban kezelje. A terméket/tartályt a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Wenn Sie die Werkzeuge, mit denen Sie das Produkt auftragen, weiterverwenden möchten, beachten Sie diese Anweisungen, um sie umweltgerecht zu reinigen.
- Das Wasser sowie die Lösungs- oder Verdünnungsmittel, die zum Reinigen der Werkzeuge verwendet wurden, und die etwaigen Produktreste DÜRFEN NICHT in die Umwelt gelangen oder ins Abwasser geschüttet werden.
- Entfernen Sie das Produkt so gut wie möglich von den genutzten Werkzeugen.
- Lassen Sie die Werkzeuge mindestens zwei Stunden lang entweder in warmem Wasser oder Lösungsmittel einweichen und nehmen Sie sie dann aus dem Eimer heraus.
- Lassen Sie das Wasser im Eimer verdunsten und lassen Sie die Werkzeuge an der Luft trocknen. Bei der Nutzung von Lösungsmittel den Behälter verschließen. Das Produkt nicht in die Umwelt gelangen lassen und nicht über das Abwasser entsorgen.
- Den Behälter mit Produkt-, Waschflüssigkeits-, Lösungs- oder Verdünnungsmittelresten gemäß den nationalen Vorschriften bei einer geeigneten Abfallsammelstelle entsorgen.
- Der frische Kleber ist vor Frost und vor rascher Austrocknung zu schützen.
- Spülwasser der verwendeten Werkzeuge und eventuelle Produktrückstände dürfen nicht in die Umwelt oder in das häusliche Abwasser gelangen. Die Entsorgung des Behältnisses/Produktes/Spülwassers hat in Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsvorschriften zu erfolgen.
- Das Produkt wird dem fachkundigen Verwender empfohlen.
- Vor dem Gebrauch immer das Sicherheitsdatenblatt einsehen.
- KUBO LIGHT ist im Originalzustand ohne Beigabe von Fremdstoffen zu verwenden.
- Für die Verarbeitung und gute Erhärtung des Klebers empfiehlt sich eine Mindesttemperatur von +5° C; bei niedrigeren Temperaturen wird das Abbinden übermäßig verzögert, bei Temperaturen unter 0° C ist das noch frische oder nicht erhärtete Produkt dem Verwitterungsprozess durch Frost ausgesetzt.

Die oben angeführten Daten dienen dazu, um unseren Kunden die Verwendung der Produkte zu erleichtern; daraus ergibt sich jedoch keinerlei Verantwortlichkeit von Seiten der IMPA S.p.A. für deren Anwendung außerhalb ihres Kontrollbereichs. Betreffend zusätzliche technische Informationen oder spezifische Verarbeitungszyklen und/oder spezielle Anwendungen, wende man sich an unseren technischen Servicedienst unter der E-Mail-Adresse assistenza.technica@impa.it.