

3047 SUPER WHITE

ESTUQUE DE POLIÉSTER PARA USO NAVAL



Bi-componente



Com espátula

Descrição e aplicações

Estuque bicomponente em pasta, de fácil aplicação, secagem rápida e boa lixabilidade.

Concebido especificamente para o setor naval, pode ser utilizado em fibra de vidro e estuques com fibras de vidro para nivelar orifícios, fendas ou superfícies danificadas acima da linha de flutuação.

Recomenda-se isolar o estuque com um primário epóxi antes da pintura.

Preparação do suporte

Tipos de substrato apropriados:

Fibra de vidro em bruto ou lixada, aço, madeira e tintas antigas. Para casos particulares, consulte o nosso SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

As superfícies a estucar devem estar secas, limpas, isentas de pó, gordura ou agentes desmoldantes e devem ser lixadas para obter uma superfície rugosa.

Em particular, a madeira deve ser compacta, isenta de incrustações, podridão, tintas antigas e ceras, apresentar uma elevada resistência mecânica e ter uma humidade máxima de 15%.

A aderência na madeira deve ser cuidadosamente avaliada e, caso seja necessário, recomendamos isolar cuidadosamente com uma ou mais demãos de primário epóxi ou poliuretânico de secagem rápida.

Aplicação

Método de aplicação:

- espátula

Modo de aplicação:

Para a aplicação, adicione o endurecedor ao estuque nas proporções recomendadas.

Misture bem e aplique, fazendo com que o produto adira bem à superfície, exercendo uma ligeira pressão com a espátula.

Para o lixamento, recomenda-se utilizar as seguintes lixas: P80, P120, P180, P240.

Para obter um excelente resultado, recomendamos a aplicação de um primário epóxi sobre o estuque antes da pintura final.

Lixável:

Após 30 minutos em espessura média.

Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 12 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Características Técnicas

Cor	branco
Natureza do ligante	mistura de resinas de poliéster
Peso específico parte A	1,77 kg/l ($\pm 0,03$)
Viscosidade	pasta tixotrópica
Endurecedor	em pasta cód. 4000
Relação de catálise	100 de A + 1-3 de B em peso
Tempo de gel	6-8' com 2 partes em peso de endurecedor para 100 partes de A
Polimerização completa	após 2 horas
Os dados são registados à temperatura de 20°C e U.R. de 65%.	

Observações

- Apenas para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não devem ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/diluyente ou solvente de lavagem deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação nacional.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Não é aconselhado aplicar se a temperatura for inferior a +10°C

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.technica@impa.it.