

3549 CANOVA TRASPARENTE

FOLYÉKONY ÁTLÁTSZÓ EPOXY MASZTIKA



Épület



Ecset



Öntéssel



Kétkomponensű



spatulyával



Száras csiszolható

Leírás és használat

Kétkomponensű masztix, jó tapadóképesseggel és jó ellenállással a légköri hatásokkal szemben. Különösen alkalmas kültéri felhasználásra, gránitra, márványra és kő felületre.

Felületelőkészítés

A felület száraz, tiszta, por-, zsír- és viaszmentes legyen.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- ecset
- spatulyával
- Öntéssel

A termék elkészítése:

A felhasználáshoz a komponenseket a megjelölt arányban gondosan el kell keverni. Mindig kis mennyiséget keverjünk be, nehogy túl gyorsan reagáljon.

	súlyban
TERMÉK 3549 CANOVA TRASPARENTE A	100
EDZŐ 4549 CANOVA TRASPARENTE B	50

Általában egyszerre 200-50 gr bekeverése ajánlott.

A kikeményedés és a maximális vegyi ellenállás 7 nap múlva teljes.

Tárolási stabilitás

Az anyag a lejárat dátumot tartalmazó terméktáblában meghatározott hónapig tartható el, amennyiben száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, sértetlen eredeti csomagolásban van tárolva. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Terméktábla a lejárat dátummal		
Termék neve	Kód	Lejárat hónapokban
CANOVA TRASPARENTE A	3549	24
CANOVA TRASPARENTE B	4549	12

Műszaki jellemzők

Szín	átlátszó
A termék típusa	kétkomponensű
Edző	CANOVA TRASPARENTE B 4549
Kötőanyag tulajdonság	epoxi-poliamin
Fajsúly "A" rész	1,16 kg/l (± 0,02)
Fajsúly "B" rész	1,03 kg/l (± 0,02)
Keverési arány	2 „A” rész + 1 „B” rész súlyban
Fazékidő	25-35 perc
Csiszolható	8-10 óra elteltével
Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.	

Figyelmeztetések

- Kizárólag professzionális felhasználásra.
 - Az UNI EN 12004 szabványon kívüli használat.
 - Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
 - Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt hígító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
 - Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
 - Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.
- + 10°C hőmérséklet alatt és 80% R.P. fölött a termék felhordása nem ajánlott, mivel a termék túl lassan reagál.**

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.