

0826 IMPASILOX PRIMER HYDRO

PRIMER CONSOLIDANTE IDRODILUIBILE AI
SILOSSANI



Edilizia



Interno/Esterno



Teme il gelo



Base acqua



Pennello

Vantaggi

→ Idoneo per cicli silossanici

Descrizione e Impiego

IMPASILOX PRIMER HYDRO è un impregnante consolidante a base di silossani in acqua e resine acriliche, idoneo per il trattamento delle superfici prima dell'utilizzo delle finiture della linea IMPASILOX.

Non occlude i pori della superficie, lasciando inalterata la traspirabilità del supporto.

IMPASILOX PRIMER HYDRO è utilizzato per la preparazione di superfici minerali, intonaci a base di calce e cementizia, calcestruzzo, vecchie pitture (purché assorbenti e coese) prima di finiture a base di resine silossaniche.

Non applicabile su gesso.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere stagionato, sano, asciutto ed esente da parti sfarinanti e da impurità che potrebbero impedire la penetrazione del primer.

In presenza di muffe o alghe trattare il supporto con DECISO cod. 0610.

Assicurarsi che il supporto sia asciutto e continuare con l'applicazione di una mano di IMPASILOX PRIMER HYDRO.

Applicazione

Metodo applicativo:

pennello

Diluizione:

in volume: 1 parte di IMPASILOX PRIMER HYDRO con 2 parti di acqua.

Riverniciabile:

Dopo 8-10 ore con i prodotti di finitura a base silossanica.

Stabilità di stoccaggio

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 18 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	lattiginoso trasparente
Natura del legante	silossanico in acqua e acrilico
Aspetto del film secco	opaco
Peso specifico	1,00 kg/l ($\pm 0,02$)
Resa pratica indicativa	16-18 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto
Valore limite UE per il contenuto di VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. A/h, BA: COV massimo 30 g/l COV prodotto < 30 g/l
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C	

Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Le acque di lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/acque di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Indossare guanti e indumenti protettivi e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- Ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utente verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con U.R. superiore al 75%.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.