

## 1847 ANTIRUGGINE R.E.

ANTIRUGGINE R.E. NITRO RIVERNICIABILE



Industria



Spruzzo



Airless

### Descrizione e Impiego

Antiruggine di rapidissima essiccazione, discreto potere anticorrosivo e buona adesione su ferro.  
Riverniciabile con smalti sintetici, nitro e poliuretanici, per uso industriale.  
Può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

### Preparazione del supporto

La superficie da verniciare deve essere asciutta, sgrassata ed esente da polvere, ruggine e vecchie vernici.  
La sabbiatura è consigliabile, anche se non necessaria.

### Applicazione

#### Metodo applicativo:

- aerografo misto aria: usare ugello Ø 1,4-1,7 mm e pressione di 3-4 bar
- airless

#### Preparazione del prodotto:

Mescolare accuratamente il prodotto fino a colore e consistenza uniformi.  
Diluire con 15-20% di DILUENTE PER NITRO ANTINEBBIA cod. 1616.

#### Spessori consigliati:

70-80 µm secchi, con un intervallo di 5-10 minuti tra le due mani.

#### Riverniciabile:

Dopo 1 ora con qualsiasi tipo di prodotto di finitura.

### Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 18 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

### Caratteristiche Tecniche

|                                                                                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Colore                                                                                 | vedi listino                            |
| Aspetto del film secco                                                                 | opaco                                   |
| Peso specifico **                                                                      | 1,52-1,70 kg/l                          |
| Viscosità **                                                                           | 12000-18000 mPa.s Brookfield rpm 10 s 5 |
| Resa pratica indicativa *                                                              | 4-5 m <sup>2</sup> /kg (2 strati)       |
| Essiccazione ad aria                                                                   | 10 minuti, fuori polvere                |
|                                                                                        | 15 minuti, al tatto                     |
|                                                                                        | 24 ore, in profondità                   |
| Classificazione AFNOR NF T 36-005                                                      | Famiglia I - Categoria 4a               |
| * La resa è calcolata in base allo spessore consigliato su superfici piane e regolari. |                                         |
| ** Varia secondo il colore.                                                            |                                         |
| I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C e 65% U.R.                               |                                         |

## Avvertenze

- Solo per uso industriale.
- Esclusivamente per usi non regolamentati dal D.Lgs. n. 161/2006.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- I solventi o i diluenti utilizzati per il lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/diluyente o solvente di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utente verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail [assistenza.tecnica@impa.it](mailto:assistenza.tecnica@impa.it).