

1540 TREND

PRODUTO DE PREPARAÇÃO PARA PLÁSTICOS



Pistola Airless

Descrição e aplicações

Produto concebido para a preparação de materiais plásticos para a posterior aplicação de primários lixáveis, bases "molhado sobre molhado" e tintas de acabamento.

Preparação do suporte

A superfície a ser tratada deve estar seca, limpa, sem manchas de óleo ou alcatrão e sem resíduos de barro. Lave cuidadosamente com água e sabão as peças de plástico a tratar e, em seguida, desengordure-as com ANTISILICONE, código 1618.

Tipos de plásticos utilizados na indústria automóvel

PP	polipropileno
PP/EPDM	Polipropileno/Borracha Modificada
PE/EPDM	Polietileno/Borracha Modificada
ABS	Resina de acrilonitrilo-butadieno-estireno
PA	Poliamida
PPO	Óxido de polifenileno
PVC	Cloreto de polivinila
PUR	poliuretano
PBT	Tereftalato de polibutileno (Pocan)

Aplicação

Método de aplicação:

- aerógrafo de ar misto: utilize um bico com Ø de 1,2-1,4 mm e uma pressão de 2,5-3,0 bar.

Preparação do produto:

O produto está pronto usar.

Repintura:

Após 10-15 minutos.

Caso seja necessário aplicar posteriormente primários, acabamentos em tons pastel ou camadas duplas em suportes flexíveis ou muito flexíveis, é indispensável adicionar um aditivo flexibilizante aos produtos.

Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 24 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Características Técnicas

Cor	transparente
Tipo di prodotto	componente único
Peso específico	0,89 kg/l ($\pm 0,01$)
Espessuras recomendadas	5-10 μm secas
Rendimento prático indicativo *	10-12 m^2/l
Ar seco	2 minutos, isento de poeiras
	5 minutos, ao toque
	10 minutos, profundo
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. B/a: VOC máximo 850 g/l VOC produto < 850 g/l
Classificação AFNOR NF T 36-005	Família I - Categoria 10i
* O rendimento é calculado com base na espessura recomendada em superfícies planas e regulares e pode variar em função da rugosidade e da absorção do suporte.	
Os dados são registados à temperatura de 20°C e U.R. de 65%.	

Observações

- Apenas para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não devem ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/diluyente ou solvente de lavagem deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação nacional.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.technica@impa.it.