

3315 SPRAYER

PRIMÁRIO DE POLIÉSTER PARA PULVERIZAÇÃO



Bi-componente



Pistola Airless

Vantagens

→ Para superfícies extensas

Descrição e aplicações

Primário bicomponente para aplicação por pulverização, indicado para superfícies extensas. Fácil de lixar, permite obter espessuras superiores em comparação com os primários tradicionais. O produto pode ser utilizado no setor náutico.

Preparação do suporte

As superfícies a estucar devem estar secas, limpas, isentas de pó, gordura ou agentes desmoldantes e devem ser lixadas para obter uma superfície rugosa.

Tipos de substrato apropriados:

Fibra de vidro em bruto ou lixada, aço, madeira e tintas antigas. Para casos particulares, consulte o nosso SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Aplicação

Método de aplicação:

- aerógrafo de ar misto: utilize um bico com Ø de 2,2-2,5 mm e uma pressão de 2-4 bar

Preparação do produto:

Misture bem a parte A e adicione o endurecedor conforme indicado na tabela abaixo.

	Em peso
PRODUTO 3315 SPRAYER	150
ENDURECEDOR 4401 CATALIZZATORE	5

Diluição:

Não é necessário, mas se for necessário utilizar no máximo 5% de DILUENTE DE POLIÉSTER código 1626.

Lixável:

Após 3 horas a 20°C.

Recomendamos a utilização das seguintes lixas: P120, P180, P240.

Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 6 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Características Técnicas

Cor	cinza
Peso específico parte A	1,54 kg/l ($\pm 0,03$)
Viscosidade da Parte A	35 segundos (± 5) Taça ISO - DIN 8
Tempo de gel	25 minutos (± 3)
Espessuras recomendadas	400 μm seco
Polimerização completa	depois de 24 horas
Rendimento prático indicativo *	2 m ² /l (duas demãos)
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. B/b, BS: VOC máximo 250 g/l COV produzido < 250 g/l
* O rendimento é calculado com base na espessura recomendada em superfícies planas e regulares.	
Os dados são registados à temperatura de 20°C e U.R. de 65%.	

Observações

- Quando utilizar a altas temperaturas e com grandes quantidades de produto, considere o efeito de massa, que reduz significativamente o tempo de vida útil e, consequentemente, o tempo de aplicação da mistura.
- Apenas para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não devem ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/diluyente ou solvente de lavagem deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação nacional.
- As ferramentas de trabalho devem ser limpas imediatamente com solvente tipo NITRO.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Não é aconselhado aplicar se a temperatura for inferior a +10°C

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.technica@impa.it.