

3555 MAXIMO VERTICALE

MASTICE EPOSSIVINILESTERE TIXOTROPICO



Edilizia



Bicomponente



A spatola



Levigabile a secco



Levigabile a umido

Descrizione e Impiego

Mastice epossivinilestere tixotropico, di elevata adesività, indicato per graniti, marmi e pietre.

Unisce la rapidità e facilità di utilizzo di uno stucco poliestere ad una buona resistenza chimica e meccanica, dovute alla modifica epossidica.

MAXIMO VERTICALE è adatto per qualsiasi operazione di incollaggio, saldatura e stuccatura di materiali lapidei.

La sua resistenza agli agenti atmosferici lo rendono idoneo anche per utilizzo su supporti destinati all'esterno.

Preparazione del supporto

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite, prive di polvere, senza tracce di grasso e cere.

Per casi particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

Applicazione

Metodo applicativo:

- spatola

Preparazione del prodotto:

Aggiungere allo stucco l'indurente in rapporto alla temperatura ambiente ed ai tempi di gelificazione desiderati.

Modalità di impiego:

Impastare accuratamente i due componenti fino ad ottenere una pasta omogenea.

Applicare facendo aderire bene il prodotto al supporto esercitando una leggera pressione sulla spatola.

Il mastice è levigabile a macchina e trattabile con gli stessi attrezzi usati nella lavorazione della pietra.

Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 12 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco, beige
Induritore	in pasta bianco cod. 4000 (tubetto)
Aspetto del prodotto	pasta tixotropica
Natura del legante	miscela di resine epossivinilestere
Peso specifico parte A	1,58 kg/l ($\pm 0,03$)
Rapporto di catalisi	100 di A + 2-3 di B in peso
Tempo di gel	7-9' con 2 parti in peso di induritore cod. 4000 su 100 parti di A.
Completa polimerizzazione	dopo 2 ore
Levigabile	dopo 2 ore su medio spessore
Classificazione AFNOR NF T 36-005	Famiglia IV - Categoria 3
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C e 65% U.R.	

Avvertenze

- Solo per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- I solventi o i diluenti utilizzati per il lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/diluyente o solvente di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

E' sconsigliata l'applicazione con temperature inferiori a + 10°C.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.