



Magic HS

Trasparente acrilico bicomponente



FACILE APPLICAZIONE ELEVATA BRILLANTEZZA

**RESISTENTE
AI GRAFFI**

CARATTERISTICHE

- indicato per tutti i tipi di base opaca
- distensione simile alla vernice originale
- iningiallente

Facilità di applicazione



Brillantezza



Resistenza alle spazzole di autolavaggio



Facilità di lucidatura



Cod. 1335



UTILIZZO DI INDURITORI

Riparazione piccola (1 pannello)



Utilizzare l'induritore
Fast cod.4500

Riparazione media (3-5 pannelli)



Utilizzare l'induritore
Standard cod.4300

Riparazione totale



Utilizzare l'induritore
Slow cod.4100

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO



1 Agitare lievemente il prodotto, prelevare la quantità necessaria e aggiungere l'induritore.



Agitare




**Catalisi
2:1 in volume**

2 Diluire 0-10% se necessario.

Diluyente per acrilici cod. 1653
Diluyente per acrilici lento cod. 1648

APPLICAZIONE



1 Dopo completa essiccazione della base opaca, applicare 1 mano leggera di **MAGIC HS cod. 1335**.



**Aerografo convenzionale
o alto trasferimento ugello
1,2-1,4 pressione 2-3 bar**

2 Applicare 1 seconda mano piena di **MAGIC HS cod. 1335**.



**Spessore 50 micron
secchi totali**

ESSICCAZIONE

	FUORI POLVERE	AL TATTO	LUCIDABILE
ARIA 20°C 65% U.R.	10-15 minuti	3-4 ore	24 ore
FORNO 60°C	-	-	30 minuti
LAMPADE IR	Seguire le indicazioni del costruttore (tempi e distanze)		